

IMP-Nummer 12-01009-001
 Projekt 440021

Markierungsprüfung:	Sichtbarkeit Griffigkeit
---------------------	---

Seite 1 von 1

Roberit AG
 Markierung & Signalisation
 Hauserstrasse 53
 CH-5210 Windisch

Objekt	Flächige Markierung
Bemerkungen	Luxorit Antigliss Rollplastik weiss RAL 9016
Applikateur (Firma)	Roberit AG
Markierungstyp	2K-Kaltplastik, 1-Schicht-System aufgelegt und ausgerollt
Produkt	Glasperlen 100 - 600 my

Messabschnitt	1	2	3	4	5
Kilometer	Muster				
Fahrtrichtung	-				
Applikationsdatum	-				
Messdatum	07.03.2012				

Bewertung nach Norm

*) Anforderungen Autobahnen / Hauptstrassen

Parameter	Qd	RL trocken	RL nass	Griffigkeit
Einheit	[mcd/m ² ·lx]	[mcd/m ² ·lx]	[mcd/m ² ·lx]	PTV - Einheit
Norm	SN 640 877	SN 640 877	SN 640 877	SN 640 510b
Anforderungen*)	≥ 130 / ≥ 130	≥ 300 / ≥ 150	≥ 75 / ≥ 50	≥ 45 / ≥ 45
Messwerte	Qd	RL trocken	RL nass	Griffigkeit
Messabschnitt 1	263	366	235	61
Ergebnis	erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt

Basel, den 07. März 2012

IMP Bautest AG

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die untersuchten Messstellen

